



Baumacol FlexTop Speed



- A termék:** Gyors kötésű, műanyag adalékokkal erősen javított, hidraulikusan kötő, fokozottan terhelhető vékonyagyazású flexibilis ragasztóhabarcs. Víz- és fagyálló.
- Összetétel:** Cement, szerves kötőanyag, homok, adalékszerek
- Tulajdonságok:** Gyors kötésű, állékony, csökkentett lecsúszású, alakváltozásra képes ragasztó
- Felhasználás:** Kerámia-csempék, burkolólapok, mozaikok, természetes és műkövek, finomkőlapok, gres lapok szokásos építőipari alapterületekre történő ragasztására bel- és kültérben egyaránt. Különösen alkalmas nagy mechanikai, termodinamikai terhelésnek kitett (pl. padlófűtéshez, teraszokra, erkélyekre, homlokzatokra). Alkalmas meglévő burkolatra, csempét csempére történő ragasztásra is.
- Műszaki adatok:**
- | | |
|---------------------------|---|
| Osztályba sorolás: | C2 FT S1 az MSZ EN 12004 szerint |
| Felhasználhatóság: | kb. 30 perc |
| Nyitott idő: | kb. 20 perc |
| Korrigálhatóság: | kb. 5 perc |
| Járható: | kb. 3 óra után |
| Maximális rétegvastagság: | 10 mm |
| Tapadószilárdság: | min. 1 N/mm ² |
| Keverővíz szükséglet: | kb. 0,20 l/kg |
| Anyagszükséglet: | kb. 5 liter/25 kg zsák |
| Fogazat (mm) | kb. 3 kg/m ² , a burkolat típusától és hátlapjától függően |
| Anyagigény (kb.) | 4, - 6, - 8, - 10, - R12 |
| | 1,6 - 2,0 - 2,5 - 3,0 - 4,5 kg/m ² |
- Veszélyességi besorolás:** Az 1907/2006 számú (2006. XII.18.) EU Parlamenti és Európa Tanácsi határozat (II. sz. melléklet, 31. pontja) szerint a részletes veszélyességi besorolást a termék biztonsági adatlapja tartalmazza. A biztonsági adatlap letölthető a www.baumit.hu honlapról, vagy a gyártótól igényelhető.
- Tárolás:** Száraz helyen, raklapon fóliázva 6 hónapig tárolható.
- Minőség:** MSZ EN 12004 szerint C2 FT
MSZ EN 12002 szerint S1
- Kiszerezés:** 25 kg-os zsákokban, 54 zsák/raklap = 1350 kg (zsugorfóliázva)

Alapfelület: Az alapfelület vizsgálatát a mindenkor érvényes szabványok szerint kell elvégezni. Az alap legyen tiszta, száraz, jó teherbírású, fagy-, por-, sókivirágzás, laza, festék- és leválasztó-szer részektől mentes, olaj és zsírtmentes. Nem lehet víztaszító.

Alkalmazható:

Minden, építőiparban szokásos alapfelületre, pl. betonra, esztrichre, kőműves szerkezetekre, vakolatra, gipszkartonra, gipsz építőelemekre, anhidrit-esztrichre, teraszokra, magas páratartalmú helyiségekben (pl. zuhanyzóknak, uszodákban stb.), homlokzatokon.

Nem alkalmas:

Fémre, fára, műanyagra és minden olyan alapfelületre, melynek zsugorodása még nem fejeződött be.

Mindig ellenőrizzük a felület szilárdságát, nedvszívóképességét. Alapozunk erősen nedvszívó alapfelület esetén Baumit Grund mélyalapozóval, nem nedvszívó felületen Baumit SuperGrund alapozóval.

Keverés: A porragasztót tiszta vízbe szórjuk (5 liter/25 kg) és lassú járású gépi keverővel (keverőszár) kb. 3 percen át csomómentes masszává keverjük. A készre kevert habarcsot nem szabad víz ismételt hozzáadásával újratekerni!

Feldolgozás: A felhordás két munkamenetben történjen. Először a ragasztóból vékony kontakt réteget kell felhordani, majd a nedves rétegre a Baumacol FlexTop Speed ragasztót fogazott glettvassal 45-60° egyenletes rétegvastagságban hordjuk fel a felületre és a burkolólapokat ragasztási (nyitott) időn belül, enyhén eltolva, a felületre nyomást gyakorolva helyezük el. Ragasztóhabarcsos éleket, fugákat nedves szivaccsal azonnal tisztítsuk meg. Az előírt ragasztási időt feltétlenül tartsuk be, túllépése esetén (bőrösödés!) szedjük vissza a felhordott csemperagasztót és pótoljuk újjal. Lapok beágyazódásának mértéke a ragasztóágyba legalább 65 %-os legyen. Kültérben, nagy víz és mechanikai terhelésnek kitett helyeken, nagyobb lapoknál kétoldali ragasztókenés szükséges (Buttering Floating). Kültérben a burkolatot minimum 1 %-os lejtéssel kell kialakítani. Ismeretlen tulajdonságú burkolólapoknál próbaragasztás javasolt. A feldolgozás során a vonatkozó szabályokat, normákat és műszaki irányelveket tartsuk be.

Utókezelés: az elkészült burkolatot minimum 3 óráig védjük a mechanikai terheléstől (járás).

Általános tudnivalók: A felület, az anyag és a levegő hőmérséklete +5 °C-nál magasabb legyen a feldolgozás és a kötés ideje alatt. Csak tiszta – pl. vezetékes – vizet használjunk. Egyéb adalékszerek – pl. fagyásgátló – hozzákeverése tilos! Az aljzatra vonatkozó szabványokat, előírásokat, műszaki előírásokat mindenkor figyelembe kell venni! Magas páratartalom és alacsony hőmérséklet késlelteti, magas hőmérséklet gyorsítja a kötést és a szilárdulást.

Javasolt szerszám: elektromos keverőgép, megfelelő méretű keverőedény, kőműveskanál, szivacs. A fogazott glettvás fogazatmérete a burkolatnak megfelelő legyen.

Munkavédelem: Termékre jellemző tulajdonságok, mint összetétel, hulladék elhelyezés, tisztítás, különleges kezelés megtalálhatók a termék biztonsági adatlapján.

A szóbeli és írásbeli alkalmazástechnikai előírásaink, melyeket a tudomány és a gyakorlat jelenlegi állása alapján a vevőknek és a felhasználóknak adunk segítségül, nem köteleznek bennünket, nem alapoznak meg szerződéses jogviszonyt és adásvételi szerződésből adódó mellék-kötelezettséget. Nem mentesítik a vevőt termékeink tervezett felhasználási célra való alkalmasságának saját felelősségre történő ellenőrzése alól.

**Ajánlott
rendszerelemek:**

Baumit Baumacol Protect
Baumit Baumacol Proof
Baumit Baumacol PremiumFuge
Baumit Baumacol Silikon
Baumit Nivello Centro
Baumit Nivello Quattro
Baumit Nivello Duo
Baumit SuperGrund
Baumit Grund
Baumit Baumacol Preciso
Baumit Baumacol FlexMarmor
Baumit Baumacol FlexUni
Baumit Baumacol ProPlus
Baumit Baumacol Basic

A szóbeli és írásbeli alkalmazástechnikai előírásaink, melyeket a tudomány és a gyakorlat jelenlegi állása alapján a vevőknek és a felhasználóknak adunk segítségül, nem köteleznek bennünket, nem alapoznak meg szerződéses jogviszonyt és adásvételi szerződésből adódó mellék-kötelezettséget. Nem mentesítik a vevőt termékeink tervezett felhasználási célra való alkalmasságának saját felelősségre történő ellenőrzése alól.