

Baumacol Protect

Vízszigetelő vastagfólia kül- és beltérbe



A termék: Hidraulikus kötőanyagú, egykomponensű, oldószermentes, rugalmas, vizet át nem engedő, de páraáteresztő, varrat és hézagmentes vízszigetelés.

Összetétel:

Felhasználás: Kül- és beltéri felületek, helyiségek nedvesség, üzemi- és használati víz elleni varrat- és hézagmentes szigetelésére (ahol az építési előírások nem korlátozzák), ragasztott kerámialapok, hidegburkolatok alá közvetlenül felhordva.
Felhasználható erkélyek és teraszok esetén is.

Műszaki adatok:

Feldolgozási idő	Kb. 60 perc
Száradási idő:	Kb. 2 óra az első réteg felhordása után
Burkolható:	24 óra múlva

Anyagszükséglet: Kb. 1,5 kg/m²/mm

Veszélyességi besorolás: Az 1907/2006 számú (2006. XII.18.) EU Parlamenti és Európa Tanácsi határozat (II. sz. melléklet, 31. pontja) szerint a részletes veszélyességi besorolást a termék biztonsági adatlapja tartalmazza. A biztonsági adatlap letölthető a www.baumit.hu honlapról, vagy a gyártótól igényelhető.

Tárolás: Száraz és fagymentes helyen, jól lezárt, eredeti, bontatlan csomagolásban kb. 12 hónapig tárolható.

Minőség:

Kiszerezés: 18 kg-os papírzsák; 48 zsák/864 kg/raklap

Alapfelület:	Az alap legyen tiszta, száraz, jó teherbírású, fagy-, por-, sókivirágzás, laza, festék- és leválasztó-szer, olaj és zsírmentes részektől mentes. Nem lehet víztaszító.
	Megfelel: Beton, gázbeton, cementbázisú kész vakolat, gipsz építőanyagok, fa, fém, keményhablapokra
Előkezelés:	A tapadás javítását, nedvszívás kiegyenlítését az aljzat tulajdonságainak megfelelő Baumacol Grund alapozóval vagy Baumacol SuperGrund tapadóhíddal végezzük. A burkolhatóságot vizsgálni kell.
Bekeverés:	A kimért, hideg keverővízhez hozzáadott por alakú Baumacol Protect-et lassú járású keverő-berendezéssel csomómentesre keverjük, keverési idő kb. 3 perc.
Feldolgozás:	Az előkészített alapfelületre fentiek szerinte bekevert masszát két rétegben, fogas glettvassal (6 mm) egyenletes rétegvastagságban a teljes felületre fel kell hordani. Fal és aljzat találkozási pontjainál a hajlaterősítő szalagot Baumacol Protect-tal rögzítjük. A megfelelő száradási idő után a második szigetelő réteg felhordható.
Redszerkiegészítő termékek:	Kiegyenlítés: Baumacol Planea Alapozás: Baumacol Grund Baumacol SuperGrund Ragasztás: Baumacol Flex Top ragasztóhabarcs
Általános tudnivalók:	A felület, az anyag és a levegő hőmérséklete +5 °C-nál magasabb legyen a feldolgozás és a kötés ideje alatt. Csak tiszta – pl. vezetékes – vizet használjunk. Egyéb adalékszerek– pl. fagyásgátló – hozzákeverése tilos! Az aljzatra vonatkozó szabványokat, előírásokat, műszaki előírásokat mindenkor figyelembe kell venni! Magas páratartalom és alacsony hőmérséklet késlelteti, magas hőmérséklet gyorsítja a kötést és a szilárdulást. A feldolgozás során a vonatkozó szabályokat, normákat és műszaki irányelveket tartsuk be. Javasolt szerszám: lassú fordulatszámú, elektromos keverőgép, keverőszár, 30 literes keverővödör, fogas simító (6 mm-es fogazású).
Munkavédelem:	Termékre jellemző tulajdonságok, mint összetétel, hulladék elhelyezés, tisztítás, különleges kezelés megtalálhatók a termék biztonsági adatlapján.

A szóbeli és írásbeli alkalmazástechnikai előírásaink, melyeket a tudomány és a gyakorlat jelenlegi állása alapján a vevőknek és a felhasználóknak adunk segítségül, nem köteleznek bennünket, nem alapoznak meg szerződéses jogviszonyt és adásvételi szerződésből adódó mellék-kötelezettséget. Nem mentesítik a vevőt termékeink tervezett felhasználási célra való alkalmasságának saját felelősségre történő ellenőrzése alól.