

Baumit Baumacol Proof

oldószermentes üzemi víz elleni szigetelés



- Oldószermentes
- Egykomponensű
- Beltéri felhasználásra

Termék Felhasználásra kész, egykomponensű, oldószermentes, víz- és párazáró, tartósan rugalmas, hézag és varratmentes kenhető vízszigetelés

Alkalmazás Beltéri helyiségek (fürdők, konyhák, WC-helyiség, stb.) nedvességek, használati víz elleni szigetelésre, ragasztott hidegburkolatok alá közvetlenül felhordva.

Műszaki adatok

Terhelhetőség:	kb. 8 nap múlva
Rétegvastagság:	1 mm
Burkolhatóság:	kb. 24 után

	7 kg	25 kg
Anyagszükséglet	kb. 1.5 kg/m ²	kb. 1.5 kg/m ²

Kiszerezés 7 kg/vödör, 85 vödör/raklap = 595 kg
25 kg/vödör, 24 vödör/raklap = 600 kg

Tárolás Hűvös fagymentes helyen, napfénytől védve bontatlanul tárolható; felhasználható gyártástól számított 12 hónapig.

Veszélyességi és biztonsági előírások Az 1907/2006 számú (2006. XII.18.) EU Parlamenti és Európa Tanácsi határozat (II. sz. melléklet, 31. pontja) szerint a részletes veszélyességi besorolást a termék biztonsági adatlapja tartalmazza. A biztonsági adatlap letölthető a www.baumit.hu honlapról, vagy a gyártótól igényelhető.

Alapfelület Az alap legyen tiszta, száraz, jó teherbírású, fagy-, por-, sókivirágzás, laza, festék- és leválasztó-szer, olaj és zsírtmentes részekből mentes. Nem lehet víztaszító.

Alkalmazható:

Cement- és gipszkötésű alapfelületekre (gipsz-, cement-, mészcementvakolatok, beton, gázbeton, gipszkarton), fa, poliészter, keményhab lemez, fém és kerámia felületekre.

Nem alkalmas:

Víznyomásnak kitett helyeken, medencékben, kültérben: teraszok, erkélyek.

Felhordás A felület előkészítése után először a szükséges rendszer-kiegészítőket helyezzzük el, úgy hogy magával a Baumacol Proof anyaggal ragasszuk fel a felületre.

Praktikusan először az oldalfelületeket szigeteljük, majd kb. 24 óra múlva burkoljuk, ezután végezzük el a padlófelület szigetelését, burkolását, így elérhetjük hogy nem kell a szigetelésen közlekednünk. Az anyagot közvetlenül a vödörből habzivaccsal vagy gyapjúhengerral, esetleg glettvasal két egymástól független rétegben, egyenletes vastagságban hordjuk fel a felületre. A két munkamenet között tartuk be a száradási időt. Munka szüneteltetésekor a vödör fedelét zárjuk vissza. A szerszámokat azonnal, vízzel lehet megtisztítani.

Rendszerkiegészítő elemek:

Teljes rétegtrend: Baumit Grund – Baumacol Proof – Baumacol FlexTop

Kiegyenlítés: Baumit Grund – Baumacol Preciso

Burkolatragasztáshoz: Baumacol FlexTop

Fugázás: Baumacol Fugázó

Általános tudnivalók A felület, az anyag és a levegő hőmérséklete +5 °C-nál magasabb legyen a feldolgozás és a kötés ideje alatt.
Csak tiszta – pl. vezetékes – vizet használjunk. Egyéb adalékszerek– pl. fagyásgátló – hozzákeverése tilos! Az aljzatra vonatkozó szabványokat, előírásokat, műszaki előírásokat mindenkor figyelembe kell venni!
Magas páratartalom és alacsony hőmérséklet késlelteti, magas hőmérséklet gyorsítja a kötést és a szilárdulást.
A feldolgozás során a vonatkozó szabályokat, normákat és műszaki irányelveket tartsuk be.
Javasolt szerszám: glettvas
Munkavédelem:
Termékre jellemző tulajdonságok, mint összetétel, hulladék elhelyezés, tisztítás, különleges kezelés megtalálhatók a termék biztonsági adatlapján.

A szóbeli és írásbeli alkalmazástechnikai javaslataink és előírásaink, melyeket a tudomány és a gyakorlat jelenlegi állása alapján a vevőknek és a felhasználóknak adunk segítségül, nem köteleznek bennünket, nem alapoznak meg szerződéses jogviszonyt és adásvételi szerződésből adódó mellék-kötelezettséget. Nem mentesítik a vevőt termékeink tervezett felhasználási célra való alkalmasságának saját felelősségre történő ellenőrzése alól.