

# Baumit MultiPrimer

## mélyalapozó



- Oldószermentes
- Felhasználásra kész
- Gipsz kötőanyagú vakolatokra is alkalmazható

<b>Termék</b>	Felhasználásra kész, szerves kötőanyagú alapozó. Oldószermentes.
<b>Összetétel</b>	Szerves kötőanyag, speciális adalékszerek, víz.
<b>Alkalmazás</b>	Páraáteresztő alapozó, nedvszívás-szabályozó, alapozás ásványi anyagú alapfelület megerősítésére

<b>Műszaki adatok</b>	Sűrűség:	kb. 1 kg/dm <sup>3</sup>
	Szín:	Zöld
	Szárazanyag tartalom:	kb. 15 %
	Hígítás:	minimum 1:1, maximum 1:5
	VOC-érték:	< 1 g/l

	10 l
Anyagszükséglet	kb. 0.1 l/m <sup>2</sup> - 0.25 l/m <sup>2</sup> alapfelülettől és hígítástól függően

<b>Kiszerelés</b>	10 l/kanna, 40 kanna/raklap = 400 l
<b>Tárolás</b>	Hűvös fagymentes helyen, napfénytől védve bontatlanul tárolható; felhasználható gyártástól számított 12 hónapig.

<b>Veszélyességi és biztonsági előírások</b>	Az 1907/2006 számú (2006. XII.18.) EU Parlamenti és Európa Tanácsi határozat (II. sz. melléklet, 31. pontja) szerint a részletes veszélyességi besorolást a termék biztonsági adatlapja tartalmazza. A biztonsági adatlap letölthető a <a href="http://www.baumit.hu">www.baumit.hu</a> honlapról, vagy a gyártótól igényelhető.
--	--

<b>Alapfelület</b>	Az alapfelület legyen száraz, jó teherbíró- és nedvszívóképességű, fagy-, por- és sókivirágzás-mentes, nem lehet víztaszító. A laza, pergő vakolatot alaposan le kell söpörni, a krétásodó festékréteget le kell kefélni.
--------------------	---

#### Alkalmas:

- mész-, mész-cement és cementvakolat
- beton
- gipszvakolat
- egyéb, porló ásványi alapfelületre

#### Nem alkalmas:

- műanyag
- lakk-, olaj-, enyves- és diszperziós festék
- műgyanta kötésű vakolat

<b>Felhordás</b>	Szórással, hengerrel vagy ecsettel hordható fel. Ajánlott, hogy a szükséges hígítás mértékét mintafelületen próbáljuk ki. Az előkezelt alapfelületnek meg kell kötnie és száradnia. Baumit MultiPrimer mélyalapozót teljes felületre felhordani; többretegű alapozásnál a rétegek között hagyniuk száradni. A hígítás mértéke függ az alapfelület állapotától és a nedvszívó-képességétől. Nem szabad hígítatlanul felhordani. A Baumit MultiPrimer mélyalapozónak a teljes alapfelületen fel kell szívódnia. Amennyiben szükséges a többretegű felhordás (pl. erősen nedvszívó és/vagy puha felület), ajánlott az első réteg felhordását nagyobb mértékben hígítani. Ez biztosítja az optimális beszívódást az alapfelületbe. Egyszerre annyi anyagot hordunk fel, hogy csillogó réteg a felületen ne keletkezzen. Várakozási idő: minden egyes alapozási munkafolyamat között, az alapfelületnek és minden további rétegnek száraznak kell lennie. Krétásodó alapfelület Baumit MultiPrimer mélyalapozóval történő kezelése után - nem lehet elkenődő (kézpróba) - ellenőrizni kell a felületet további rétegek felhordása előtt.
------------------	---

**Általános tudnivalók** A felület, az anyag és a levegő hőmérséklete +5 °C felett legyen a felhordás és kötés ideje alatt. Közvetlen napsugárzás mellett, esőben vagy erős szélben a homlokzatot megfelelően védeni kell (pl. állványvédő háló). Beltéri felhasználásnál a jó szellőztetésről gondoskodni kell. A szerszámokat használat után vízzel kell kimosni.

**Biztonsági előírások:**  
Lásd az érvényes biztonsági adatlap utasításait.  
A szemet és a bőrt valamint a nem befestendő felületeket, különösen az üveget, kerámiát, klinkert, natúrkövet, lakkot és fémet óvni kell a ráfröccsenés ellen. Szükség esetén bő vízzel azonnal le kell mosni. Nem szabad megvárni, hogy rászáradjon és megkeményedjen.

---

A szóbeli és írásbeli alkalmazástechnikai javaslataink és előírásaink, melyeket a tudomány és a gyakorlat jelenlegi állása alapján a vevőknek és a felhasználóknak adunk segítségül, nem köteleznek bennünket, nem alapoznak meg szerződéses jogviszonyt és adásvételi szerződésből adódó mellék-kötelezettséget. Nem mentesítik a vevőt termékeink tervezett felhasználási célra való alkalmasságának saját felelősségre történő ellenőrzése alól.