

# Baumit Preciso

## cementbázisú javítóanyag



- **Nagyon jól feldolgozható**
- **Kül- és beltéri felhasználásra**
- **Állékony (tixotrop) tulajdonságú**

**Termék** Cementbázisú, gyorsított kötésű, műanyag diszperzióval javított, por alakú, felhasználásra kész kiegyenlítő habarcs. Speciális adalékanyagának köszönhetően max. 20 mm rétegvastagságban felhordva repedésmentesen köt, nagyon jó feldolgozhatósági tulajdonságokkal rendelkezik.

**Alkalmazás** Egyenetlen cementkötésű padló- és oldalfelületek hidegburkolat ragasztása előtti kiegyenlítésére kül- és beltérben.

**Műszaki adatok**

Burkolhatóság:	kb. 48 óra után
Max. rétegvastagság:	30 mm
Fazekidő:	kb. 30 perc

	25 kg
Vízigény	kb. 5 l/zsák



**Kiszerezés** 25 kg/zsák, 42 zsák/raklap = 1050 kg

**Tárolás** Száraz helyen, raklapon fóliázva tárolható; felhasználható a gyártástól számított 12 hónapig.

**Veszélyességi és biztonsági előírások** Az 1907/2006 számú (2006. XII.18.) EU Parlamenti és Európa Tanácsi határozat (II. sz. melléklet, 31. pontja) szerint a részletes veszélyességi besorolást a termék biztonsági adatlapja tartalmazza. A biztonsági adatlap letölthető a [www.baumit.hu](http://www.baumit.hu) honlapról, vagy a gyártótól igényelhető.

**Alapfelület** Az alap legyen tiszta, száraz, jó teherbírású, fagy-, por-, sókivirágzás, laza, festék- és leválasztó-szer, olaj és zsírmintes részekről mentes. Nem lehet víztaszító.

**Alkalmas:**

Minden szokásos, építőiparban használatos ásványi alapfelületen. Pl. beton, mészcement vakolat, cementesstrich felületen

**Nem alkalmas:**

Fémre, fára, műanyagra, víztaszító alapfelületre és gipsz építőlapokra.

A nedvességre érzékeny alapfelületekre a megfelelő alapozót használjuk. Vizsgáljuk meg az alapfelület burkolhatóságát.

**Felhordás** Glettvassal hordjuk fel a habarcsot. Ügyeljünk rá, hogy a feldolgozhatósági időn belül dolgozzuk fel. Figyelem, gyorsított kötésű, csak megfelelő mennyiséget keverjünk be.

Nagyobb vastagságú anyag felhordásakor válasszunk megfelelő fogazatú glettvassat.

**Utókezelés:**

A bedolgozott habarcsot a hirtelen száradástól óvni kell. Szerszámok tisztítása friss állapotban vízzel, kikeményedve csak mechanikusan.

*Rendszerkiegészítő termékek:*

**Erősen szívó aljzatokon:**

- Baumit Grund

**Nem szívóképes aljzatokon:**

- Baumit SuperPrimer

**Általános tudnivalók** A felület, az anyag és a levegő hőmérséklete +5 °C-nál magasabb legyen a feldolgozás és a kötés ideje alatt. Csak tiszta – pl. vezetékes – vizet használjunk. Egyéb adalékszerek – pl. fagyásgátló – hozzákeverése tilos! Az aljzatra vonatkozó szabványokat, előírásokat, műszaki előírásokat mindenkor figyelembe kell venni! Magas páratartalom és alacsony hőmérséklet késlelteti, magas hőmérséklet gyorsítja a kötést és a szilárdulást.

**A feldolgozás során a vonatkozó szabályokat, normákat és műszaki irányelveket tartsuk be.**

**Javasolt szerszám:**  
elektromos keverőgép, megfelelő méretű keverőedény, kőműveskanál, glettvás.

**Munkavédelem:**  
Termékre jellemző tulajdonságok, mint összetétel, hulladék elhelyezés, tisztítás, különleges kezelés megtalálhatók a termék biztonsági adatlapján.

---

A szóbeli és írásbeli alkalmazástechnikai javaslataink és előírásaink, melyeket a tudomány és a gyakorlat jelenlegi állása alapján a vevőknek és a felhasználóknak adunk segítségül, nem köteleznek bennünket, nem alapoznak meg szerződéses jogviszonyt és adásvételi szerződésből adódó mellék-kötelezettséget. Nem mentesítik a vevőt termékeink tervezett felhasználási célra való alkalmasságának saját felelősségre történő ellenőrzése alól.