



Baumacol AquaSafe

Szigetelő és feszültségmentesítő lemez



- Rugalmas
- Padlófűtéshez
- Nagy szakítószilárdság

Termék	Szigetelő és feszültségmentesítő lemez kerámia és természetes lapburkolatok alatti rugalmas szigeteléshez, kül- és beltéri felhasználásra.	
Összetétel	Kasírozott polietilén	
Tulajdonságok	Rugalmas, nagy szakítószilárdság, nagyfokú öregedésállóság, nagyon jó vegyi ellen-állóképesség, gyors és egyszerű kivitelezés.	
Alkalmazás	Alkalmazható fal- és padlószigetelésre, vegyi terhelésnek kitett helyiségekbe (pl. éttermek, ipari konyhák), nedves helyiségekben.	
Műszaki adatok	Vastagság:	0,62 mm
	Szín:	kék
	Súly:	275 g/m ²
	Hőállóság:	- 30 + 90 °C
	UV-álló képesség:	kb. 450 óra
Kiszerezés	30 m ² /tekerccs, 33 tekerccs/990 m ² /raklap	
Tárolás	Száras helyen, raklapon fóliázva tárolható.	
Alapfelület	Az alap legyen tiszta, száraz, jó teherbírású, fagy-, por-, cementfátyol, sókivirágzás- és laza részeketől mentes. Nem lehet víztaszító. Magassági eltolás nélkül, párhuzamosan és merőlegesen.	
Alapfelület-előkészítés	<p>Az alapfelület repedéseit kiöntőgyantával kitölteni.</p> <ul style="list-style-type: none">- Az egyenetlen felületet kiegyenlíteni (pl. Baumit Preciso)- Porózus felületeken karcoltellest kell elvégezni (pl. Baumacol FlexTop).- Nedvszívó aljzatot Baumit Grund disperziós mélyalapozóval előkezelni- Beltérben meglévő burkolaton vagy nem nedvszívó alapfelületen Baumit SuperPrimer-t alkalmazni, kültérben karcoltellestől Baumit FlexTop vékonyágyas ragasztót.	
Felhordás	<ul style="list-style-type: none">- Baumacol AquaSafe szigetelő és feszültségmentesítő lemez lemezt ki kell teríteni- Ahol kell, méretre vágni (tapétavágó, olló)- Beltérben min. Baumacol FlexUni C2 TE, kültérben C2 TE S1 osztály besorolású (pl. Baumacol FlexTop) burkolatragasztóval az alapfelületet elő kell kenni (fogazat 4 vagy 6 mm)- Baumacol AquaSafe szigetelő és feszültségmentesítő lemezt minimum 5 cm-es átlapolással (medencékben 10 cm-es átlapolással), ragasztóval előkenve fektetjük.- Baumacol AquaSafe szigetelő és feszültségmentesítő lemezt gumihengerrel vagy simítóval le kell préselni- Kerülni a légbuborék-képződést és a keresztfugákat- Fugáknál, belső és külső sarkok és élek esetén a szigeteléshez, az adott sávban sarokerősítő szalagot vagy megfelelő lezáróprofil kell alkalmazni. A csatlakozásoknál figyelembe kell venni az alapfelület tagoltságát.	
Általános tudnivalók	<p>A felület, az anyag és a levegő hőmérséklete +5 °C felett legyen a bedolgozás ideje alatt. Baumacol AquaSafe szigetelő- és feszültségmentesítő lemez fektetése után a ragasztóágy nedvességtartalma miatt védjük a közvetlen a napsütéstől, az esőtől és az erős szélről. A magas páratartalom és az alacsony hőmérséklet késlelteti, magas hőmérséklet gyorsítja a ragasztóhabarcs kötését és a szilárdulását. Az aljzatra vonatkozó szabványokat, előírásokat, műszaki előírásokat mindenkor figyelembe kell venni! A feldolgozás során a vonatkozó szabályokat, normákat és műszaki irányelveket tartjuk be.</p> <p>A feszültségmentesítő lemez kültérben történő szakszerű beépítésének feltétele a megfelelő ragasztó kiválasztása. Tűző napsugárzás, átlagosnál magasabb hőmérséklet esetén a felület árnyékolásáról, takarásáról gondoskodni kell.</p>	

A szóbeli és írásbeli alkalmazástechnikai javaslataink és előírásaink, melyeket a tudomány és a gyakorlat jelenlegi állása alapján a vevőknek és a felhasználóknak adunk segítségül, nem köteleznek bennünket, nem alapoznak meg szerződéses jogviszonyt és adásvételi szerződésből adódó mellék-kötelezettséget. Nem mentesítik a vevőt termékeink tervezett felhasználási célra való alkalmasságának saját felelősségre történő ellenőrzése alól.